

استفاده از موزائیک خاک سیمان برای پوشش کانالهای آبیاری

حسن رحیمی و نادر عباسی

پر تیب استاد گروه آبیاری دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران و

کارشناس ارشد مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی

تاریخ پذیرش مقاله ۷۷/۳/۲۷

خلاصه

برای پوشش کانالهای آبیاری، روشهای متعددی نظیر پوشش‌های سخت، انعطاف پذیر، خاکی و استفاده از ثبیت کننده‌های شیمیائی پیشنهاد گردیده اند که هر کدام مسائل فنی و اقتصادی خاص خود را دارا می‌باشد. در این تحقیق استفاده از موزائیک‌های خاک سیمان با ابعاد $5 \times 30 \times 20$ سانتی‌متر برای پوشش کانالهای آبیاری مورد مطالعه و تحقیق قرار گرفته است. بدین منظور ابتدا موزائیک‌های از خاک و با درصد بهینه سیمان و آب ساخته شدند و سپس یک کanal آزمایشگاهی با سطح مقطع ذوزنقه‌ای با عرض کف ۲۰ سانتی‌متر، شیب شیروانی $1/5:1$ ، شیب طولی $5/0\%$ و با طول مفید ۱۰ متر ساخته و با موزائیک‌های خاک سیمان پوشش داده شد. کanal مذکور طوری ساخته شده است که میزان نفوذپذیری و فرسایش پذیری کanal بطور مستقیم قابل اندازه‌گیری می‌باشد. براساس آزمایش‌های انجام شده، میزان نفوذپذیری کanal در حدود $1/5$ لیتر در متر مربع در روز اندازه‌گیری شد و همچنین میزان فرسایش پذیری آن بسیار اندک و غیرقابل اندازه‌گیری بود، که البته این موضوع به صورت مشاهده‌ای نیز مورد تأیید قرار گرفت (۱). نتایج بدست آمده نشان دادند که کanal پوشش شده با موزائیک خاک سیمان، با میزان نفوذپذیری بسیار اندک و مقاوم به فرسایش بودن، عملکرد رضایت‌بخشی مخصوصاً در جاهانی که آب آبیاری بسیار سران و یا مصالح سنگی مناسب (شن و ماسه) جهت پوشش موجود نمی‌باشد، خواهد داشت.

واژه‌های کلیدی: خاک سیمان، پوشش کanal و کانالهای آبیاری

در ایران عمدتاً از پوشش بتی که گرانترین نوع می‌باشد، استفاده می‌شود که غالباً بدلیل عدم توجه به مسائل بستر کanal و عدم بهره‌برداری و نگهداری مناسب، علاوه بر صرف هزینه‌های زیاد، هدف اصلی طرح یعنی کاهش تلفات آب و افزایش راندمان آبیاری زیر سؤال قرار گرفته است. در حالیکه در بسیاری از موارد استفاده از پوشش‌های ساده، ارزان قیمت، سهل الاجرا و با عمر کمتر، اقتصادی تر از پوشش‌های با کیفیت بالا و پر هزینه با اجرای ناقص، غلط و ناپایدار می‌باشد. در این راستا استفاده از مصالح محلی و خاک بعنوان یکی از متداول‌ترین و ارزانترین ماده ساختمانی از اهمیت خاصی برخوردار خواهد بود. اصولاً استفاده از خاک برای مقاصد یاد شده به دلیل

مقدمه

در چند دهه اخیر متناسب با پیشرفت تکنولوژی و بر اساس نیازهای اجرایی انواع مختلف پوشش کanal مورد استفاده قرار گرفته است. بدینهی است که با توجه به ویژگیهای هر یک از انواع پوشش کanal، مورد کاربرد آنها، تابع وضعیت موجود بوده و عوامل متعددی بر انتخاب آنها مؤثر می‌باشد. مشخصات فنی خاک بستر کanal، توپوگرافی مسیر، میزان آبیندی مورد نیاز، وجود نیروی انسانی و ماشین آلات مناسب و جنبه‌های اقتصادی از جمله عواملی هستند که در انتخاب نوع پوشش مؤثر می‌باشند. علیرغم تنوع در کیفیت انواع پوشش‌های متداول در دنیا،

ساختن موزائیکهای خاک سیمانی با ابعاد $۲۰ \times ۳۰ \times ۵$ سانتیمتری و اجرای کanal در مقیاس بزرگ ادامه یافت که نتایج حاصله در ادامه خواهد آمد.

۲- روش تحقیق

به منظور انجام این تحقیق ابتدا یک نوع خاک با بافت و کیفیت شیمیائی معمول از منطقه کرج و یک نمونه دیگر با کیفیت شیمیائی نامناسب (شور) به منظور بررسی اثر کیفیت شیمیائی و شوری خاک در کیفیت خاک سیمان از منطقه اشتهراد انتخاب و مورد آزمایش های شناسائی و تفصیلی قرار گرفتند.

۲-۱- آزمایشهای شناسائی

مشخصات فیزیکی، مکانیکی و شیمیائی نمونه های مورد مطالعه، بر اساس آزمایشهای استاندارد موجود تعیین گردیدند. آزمایشهای انجام شده در این تحقیق عمدتاً بر اساس استانداردهای ASTM بوده و در مواردیکه از سایر استانداردها استفاده شده به آن اشاره خواهد شد. جدول شماره (۱) نتایج آزمایشهای شناسائی و طبقه بندي نمونه ها را نشان میدهد. بر اساس جدول مذکور حد روانی و دامنه خمیری نمونه های مورد آزمایش به ترتیب کمتر از ۵۰ و ۲۵ درصد می باشند و در نتیجه بر اساس شواهد موجود، محدودیتی از نظر خواص خمیری نمونه ها، جهت تثیت با سیمان وجود ندارد. اما در مورد نمونه اشتهراد که هدایت الکتریکی (درجه شوری) آن زیاد می باشد این احتمال وجود دارد که در اثر کش های شیمیائی، خاک سیمان ساخته شده، عملکرد ضعیفی را از خود نشان دهد. معذلک به منظور تعیین کم و کیف این موضوع آزمایشهای تفصیلی بر روی هر دو نمونه انجام گرفت.

طبقه بندي نمونه ها بر اساس سیستم یونیفايد صورت گرفت که بر اساس آن نمونه خاک کرج از نوع CL-ML و نمونه اشتهراد از نوع CL تشخیص داده شدند که از این به بعد به جای ذکر اسمی

ضعف خواص مهندسی آن با محدودیتهای مواجه می باشد. از این رو تحقیق در زمینه روشهای تقویت خواص مهندسی خاک و استفاده از آن در طرحهای عمرانی مخصوصاً در پوشش کانالهای آبیاری ضروری به نظر می رسد. تثیت خاک با سیمان تکنیکی است که از حدود یک قرن پیش به منظور بهبود خواص مهندسی و پایدار ساختن آن مورد استفاده قرار می گیرد، بطوريکه امروزه مخلوط خاک سیمان به عنوان یک ماده ساختمانی شناخته شده، می باشد.

از خاک سیمان در ابتدا به منظور تثیت قشر اساس و زیر اساس و همچنین ساخت رویه جاده ها استفاده گردیده و نتایج رضایت بخش تجربه فوق باعث شد که تحقیقات گسترده ای در زمینه استفاده از آن در موارد مختلفی نظیر حفاظت شیبهای، مخازن آب، تثیت پی ها و ساخت آجر و بلوک خاک سیمانی برای اهداف ساختمان سازی صورت بگیرد. کاربرد خاک سیمان به منظور پوشش کانالهای آبیاری به دو صورت استفاده از ملات خاک سیمان و خاک سیمان متراکم شده امکان پذیر می باشد (۴ و ۳). طبق تحقیقات و تحقیقات انجام شده خاک سیمان متراکم شده از دوام و کیفیت مطلوبتری نسبت به خاک سیمان خمیری با درصد سیمان یکسان برخوردار می باشد (۵). معذلک اجرای خاک سیمان متراکم شده منوط به استفاده از ماشین آلات سنگین می باشد که در کانالهای کوچک به دلیل عدم مانور پذیری ماشین آلات با محدودیتهای مواجه است.

ابوالخیر در سال ۱۹۸۸ استفاده از قطعات پیش ساخته خاک سیمان برای پوشش کانالهای آبیاری را مطرح نمود. وی یک کanal آزمایشگاهی به طول ۳ متر را با موزائیکهای خاک سیمان به ابعاد $۱۴ \times ۲۹ \times ۲$ سانتی پوشش نمود. و پس از بررسیهای لازم قطعات پیش ساخته خاک سیمان را به عنوان یک روش مناسب برای پوشش کانالهای آبیاری توصیه نمود (۵). در این تحقیق مطالعات وی با

جدول ۱- مشخصات فیزیکی و شیمیائی نمونه های مورد بررسی

| مشخصات نمونه | حدود اتربرگ | | | | طبقه بندي بر اساس سیستم یونیفايد | ω | γ_d | مشخصات شیمیائی | | | | |
|-----------------|-------------|------|------|----|--|----------|------------|----------------|-----|--------------|----------------------------|------|
| | دامنه | حد | حد | حد | | | | EC | pH | درصد اشبع | مدادآلی meq/lit gr/100g | |
| نمونه کرج | ۶ | ۱۸/۵ | ۲۴/۵ | . | CL-ML | ۱۲/۵ | ۱/۸۳ | ۲/۹ | ۸ | ۲۵ | ۳۳ | .۰/۵ |
| نمونه اشتهراد | ۸ | ۲۰ | ۲۸ | | CL | ۱۴ | ۱/۸۵ | ۱۸/۵ | ۸/۹ | ۸۹ | ۴۰ | .۰/۲ |


سخت و پایدار تبدیل شده است. برای ساخت موzaئیک خاک سیمان، مخلوط خاک سیمان در یک قالب با ابعاد مشخص و تارسیدن به ضخامت معین متراکم می‌شود برای انجام این عمل می‌توان از یک نوع جک هیدرولیکی ساده تا دستگاه‌های الکترونیکی پیشرفته استفاده نمود. در این تحقیق که هدف ساخت موzaئیک با ابعاد $5 \times 20 \times 30$ سانتی متر بود، از یک پرس الکترونیکی و یک قالب با ابعاد $20 \times 20 \times 30$ استفاده گردید. بدین منظور ابتدا وزن مقدار مخلوط خاک سیمان مورد نیاز برای ساخت همزمان سه عدد موzaئیک از رابطه شماره (۱) محاسبه گردید و سپس با در نظر گرفتن ضخامت صفحات جداگانه در داخل قالب ریخته شد.

$$m = V (1+\omega) \gamma_d \quad (1)$$

که در آن .

m = وزن یک عدد موzaئیک خاک سیمان بر حسب گرم
 γ_d = دانسیته خشک ماکریم مخلوط خاک با درصد بهینه سیمان بر حسب (g/cm^3)
 V = حجم نمونه بر حسب (cm^3) که در این تحقیق برابر 3000 سانتی متر مکعب بوده است .

ω = مقدار رطوبت بهینه مخلوط خاک سیمان
 مقدار ترکیب اجزاء مخلوط مورد نظر بر اساس رابطه (۱) و با توجه به درصد سیمان محاسبه و پس از اختلاط ، توسط دستگاه پرس در داخل قالب مخصوص متراکم گردید. بدین ترتیب در هر بار عمل دستگاه 3 عدد موzaئیک بطور همزمان ساخته شد. برای خارج ساختن موzaئیکها از قالب ابتدا کفی قالب برداشته شده و با ادامه اعمال فشار موzaئیک‌ها از قسمت تحتانی آن خارج شدند. شکل ۱



شکل ۱ - مراحل مختلف ساخت موzaئیک خاک سیمان

محل نمونه‌ها از علائم مذکور استفاده خواهد شد.

۲-۲- تعیین درصد سیمان و رطوبت بهینه


در تهیه مخلوط خاک سیمان، رطوبت جهت انجام عمل هیدراتاسیون سیمان و تسهیل عمل تراکم مورد نیاز می‌باشد. معمولاً مقدار رطوبت مورد نیاز بر اساس آزمایش تراکم جهت حصول دانسیته خشک ماکریم تعیین می‌شود که این مقدار برای انجام فرآیند هیدراتاسیون سیمان نیز کافی می‌باشد. از آنجائیکه میزان رطوبت بهینه در مخلوط‌های خاک سیمان با مقادیر سیمان مختلف، متفاوت می‌باشد، لذا بایستی برای هر مخلوط با درصد سیمان مشخص، مقدار رطوبت بهینه نظری آن بالاجام آزمایش تراکم تعیین گردد. درصد سیمان بهینه در مخلوط خاک سیمان نیز مقدار سیمانی است که مخلوط خاک سیمان حاصل معیارهای مقاومت فشاری و دوام (مقاومت در برابر عوامل جوی) را تأمین نماید . بر اساس معیارهای استاندارد مقاومت فشاری ، درصد بهینه سیمان مقدار سیمانی است که مخلوط حاصل دارای مقاومت فشاری 7 روزه ، 40 کیلوگرم بر سانتی متر مربع و مقاومت فشاری 28 روزه ، 60 کیلوگرم بر سانتی متر مربع باشد(۶ و ۴).

بر اساس معیار دوام، درصد بهینه سیمان، مقدار سیمانی است که نمونه‌های آزمایشی مورد استفاده در آزمایشهای استاندارد ذوب و یخ‌بندان^۱ و تر و خشک شدن‌های ^۲ مکرر کمتر از 8% افت وزن داشته باشند و مقاومت نمونه در برابر استغراق در آزمایش استاندارد « مقاومت در برابر استغراق ^۳ » بیش از 90 درصد باشد. براساس تعریف، درصد مقاومت در برابر استغراق عبارتست از نسبت مقاومت فشاری نمونه‌هایی که به مدت 7 روز در محیط مرطوب و 7 روز دیگر در داخل آب نگهداری شده‌اند به مقاومت فشاری نمونه‌هایی که به مدت 14 روز در محیط مرطوب ^۴ نگهداری گردیده‌اند.


در نهایت مقدار سیمانی که هر دو معیار یاد شده (چهار آزمایش استاندارد ذکر شده) را تأمین نماید بعنوان درصد بهینه سیمان برای خاک مورد نظر انتخاب می‌شود.

۲-۳- ساخت موzaئیک خاک سیمان

موzaئیک خاک سیمان قطعه پیش ساخته‌ای از مخلوط خاک با مقادیر سیمان و رطوبت بهینه می‌باشد که در اثر تراکم به یک جسم



شکل ۲ - مقطع عرضی کanal آزمایشگاه



شکل ۳ - مقطع طولی کanal آزمایشگاه

سیمان نیز همین مطلب صادق می‌باشد. لذا مقاومت خمی می‌تواند در تعیین ابعاد موzaئیکها مؤثر باشد. همچنین از آنجائی که ممکن است موzaئیکها خاک سیمان در طول زمان بهره برداری از کanal تحت تنشی‌های خمی ناشی از وزن آب و نیروهای خارجی قرار گیرد، لذا بایستی از مقاومت خمی قابل قبولی برخوردار باشند. حداقل مقاومت خمی مورد نیاز برای اهداف پوشش کanal معادل $4/5$ کیلوگرم بر سانتی متر مربع توصیه گردیده است. (۴)

در این تحقیق برای محاسبه مقاومت خمی موzaئیکها خاک سیمان از رابطه (۲) استفاده شده است.

$$\sigma = \frac{3}{2} \cdot \frac{F \cdot L}{b \cdot h^2} \quad (2)$$

که در آن :

σ = مقاومت خمی موzaئیک بر حسب (کیلوگرم بر سانتی متر مربع)

F = نیروی وارد در لحظه شکست نمونه بر حسب کیلوگرم

L, h, b = به ترتیب طول، عرض و ضخامت نمونه بر حسب سانتی متر

- ارائه نتایج

مراحل ساخت موzaئیک خاک سیمان را بطور شماتیک نشان می‌دهد. موzaئیکها خاک سیمان پس از خارج شدن از قالب به منظور عمل آوری در داخل کاینت مرطوب در حرارت 21 درجه سانتی گراد و رطوبت 100 درصد به مدت 28 روز قرار داده شدند.

۲-۴- ساخت کanal آزمایشگاهی

میزان نفوذپذیری و فرسایش پذیری پوشش مورد استفاده در کانالهای آبیاری، از مهمترین مشخصات مهندسی آن محسوب می‌شود. لذا به منظور تعیین مشخصات یادشده برای کanal پوشش شده با موzaئیک خاک سیمان، کanalی با سیستم تعیین و کنترل میزان نشت و فرسایش، ساخته و با موzaئیک خاک سیمان مفروش گردید.

بدین منظور ابتدا کanalی به طول مفید 10 متر، عرض 80 سانتی متر و ارتفاع 50 سانتی متر با سطح مقطع عرضی مستطیلی و شیب طولی 2% ، با آجر و ملات سیمان ساخته شده و سپس کف و دیواره‌های آن با دو لایه قیرگونی پوشانیده شد. بلافاصله بعد از لایه عایق رطوبتی (قیرگونی) روی کف کanal یک لایه شن و ماسه تمیز ریخته شد و موzaئیکها خاک سیمان مستقیماً روی لایه شن (فیلتر) نصب گردیدند. در داخل توode فیلتر یک لوله زهکش جهت جمع آوری و خارج نمودن آب نشت یافته قرار داده شد.

در لایه شن و ماسه ای ضمن ایجاد شیب طولی کف برابر $5/40$ ، سطح مقطع عرضی ذوزنقه ای شکل با شیب شیروانی $1/5:1$ و عرض کف 20 سانتیمتر با استفاده از موzaئیکها خاک سیمان در داخل کanal ایجاد گردید. شکلهای 2 و 3 به ترتیب مقطع طولی و عرضی کanal پوشش شده با موzaئیک خاک سیمان را نشان می‌دهد.

برای اتصال موzaئیکها از ملات خمیری خاک سیمان با 15% سیمان استفاده گردیده است. در انتهای کanal یک حوضچه با ابعاد مناسب جهت ترسیب ذرات فرسایش یافته تعییه گردیده است. بدین ترتیب با جمع آوری ذرات ترسیب یافته، میزان فرسایش پذیری کanal و با اندازه گیری میزان آب خارج شده از لوله زهکش نصب شده در فیلتر کanal، میزان آب نشت یافته از طریق پوشش موzaئیک خاک سیمان قابل تعیین می‌باشند.



۳-۴- تعیین مقاومت خمی موzaئیک خاک سیمان
مقواومت خمی یک جسم معمولاً به عنوان عامل محدود کننده‌ای در تعیین ابعاد آن عمل می‌نماید. در مورد موzaئیکها خاک

CL-ML به ترتیب ۱۰ و ۷ درصد می‌باشد. جدولهای (۲ و ۳) مقادیر افت وزن خشک نمونه‌های مورد آزمایش در آزمایشهای استاندارد ذوب و یخ‌بندان و تر و خشک شدن مکرر را نشان می‌دهند. همانطوریکه از جداول مذکور مشاهده می‌شود، میزان افت وزنی در تمامی موارد خیلی کمتر از مقدار افت مجاز (۸%) می‌باشد و این بدان معنی است که مقدار سیمان بدست آمده از معیار مقاومت فشاری، مقاومت لازم در مقابل سیکلهای ذوب و یخ‌بندان و تر خشک شدن‌های مکرر را نیز تأمین می‌نماید. همچنین آزمایش تعیین مقاومت در برابر استغراق به ازای درصدهای مختلف سیمان بر روی نمونه‌های مورد بررسی انجام گرفت که نتایج حاصله در شکل شماره (۶) نشان داده شده است. همانطوریکه در این شکل مشاهده می‌شود درصد بهینه سیمان برای نمونه CL-ML معادل ۱۱٪ می‌باشد ولی



۱-۳ - میزان رطوبت و سیمان بهینه

همانطوریکه قبل نیز اشاره شد، میزان رطوبت بهینه براساس آزمایش تراکم تعیین می‌گردد. این آزمایش بر روی نمونه‌های مورد بررسی با مقادیر مختلف سیمان انجام گردید که نتایج بدست آمده مطابق شکل شماره (۴) می‌باشد. با توجه به شکل مذکور ملاحظه گردید که افزایش سیمان به خاک باعث افزایش درصد رطوبت بهینه مخلوط و کاهش دانسیته خشک ماقریم آن می‌شود.

همچنین برای تعیین درصد بهینه سیمان، آزمایشهای مقاومت فشاری و دوام مطابق آنچه که در بند (۲-۲) اشاره شد انجام گردید. شکل شماره (۵) نتایج آزمایش مقاومت فشاری را نشان می‌دهد. مطابق شکل مذکور درصد بهینه سیمان برای نمونه خاک، CL



شکل ۴ - تاثیر سیمان بر مشخصات تراکمی مخلوطهای خاک سیمان



شکل ۵ - درصد بهینه سیمان بر اساس معیار مقاومت فشاری


حدود ۱۰ روز به منظور تکمیل فرایند هیدراتاسیون سیمان ملات مورد استفاده در بندها پوشانده شد. پس از این مدت کanal به مدت یک ماه پر از آب نگهداری شد تا هر گونه فعل و انفعالات احتمالی روی دهد. سپس کanal خالی شده و فرصت کافی برای خشک شدن کanal و ایجاد ترک های احتمالی ناشی از انقباض داده شد. پس از این مرحله مجدداً کanal پر از آب گردید و میزان نشت نسبت به زمان اندازه گیری شد. شکل شماره (۷) تغییرات میزان نشت از کanal فوق را نسبت به زمان نشان می دهد. همانطوری که از شکل مذکور مشاهده می شود، نفوذ پذیری کanal نسبت به زمان کاهش یافته و به یک حالت ثابت می رسد. در نهایت میزان نفوذ پذیری کanal در حدود ۱/۵ لیتر در متر مربع در روز محاسبه گردید که در مقایسه با سایر روش های پوشش و حتی پوشش های بتی بسیار اندک می باشد. این موضوع با نتایج تحقیقات سایر محققین نیز مطابقت دارد. ابوالخیر مقدار

جدول ۲ - مقاومت افت وزن در آزمایش ذوب و یخنдан


| درصد سیمان نوع خاک | ۵ | ۷ | ۸ | ۱۰ | ۱۲ |
|--------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| نمونه کرج | | ۰/۷ | | ۰/۲ | - |
| نمونه اشتهاد | ۲/۳ | | ۰/۴ | | ۰/۱ |

جدول ۳ - مقادیر افت وزن در آزمایش ترو خشک شدن

| درصد سیمان نوع خاک | ۵ | ۷ | ۸ | ۱۰ | ۱۲ |
|--------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| نمونه کرج | | ۱/۰ | | ۰/۵ | صفر |
| نمونه اشتهاد | ۱/۷ | | ۱/۰ | | صفر |



شکل ۶ - درصد بهینه سیمان بر اساس معیار مقاومت در برابر استغراق



شکل ۷ - تغییرات میزان نشت از کanal پوشش شده با موzaïek خاک سیمان

نمونه CL معیار فوق را تأمین ننموده است.

این موضوع به کیفیت شیمیائی و درجه شوری آن نسبت داده می شود. بدین مفهوم که نمونه هائی که حاوی درصد زیاد سولفات سایر آبیونها و کاتیونهای مضر هستند، خاک سیمان حاصل در اثر فعل و انفعالات شیمیائی عوامل یاد شده تخریب و نهایتاً در برابر استغراق در آب مقاومتی از خود نشان نمی دهدند.

البته به منظور اطمینان از مطلب فوق، چند نمونه خاک با کیفیت شور و با میزان هدایت الکتریکی متفاوت انتخاب و مورد آزمایش مقاومت در برابر استغراق قرار گرفتند. مطابق شکل شماره (۶) نتایج بدست آمده مطلب یاد شده را به اثبات رساندند.

نهایتاً با تلفیق نتایج حاصله از کل آزمایشهای مقاومت فشاری و دوام، مقدار ۱۱٪ سیمان بعنوان درصد بهینه سیمان برای نمونه CL-ML تعیین و نمونه CL بعلت تأمین نکردن یکی از معیارهای ضروری از دور آزمایشها خارج گردید.

۳-۳- نفوذ پذیری کanal مفروش شده با موzaïek خاک سیمان به منظور تعیین میزان نفوذ پذیری کanal مفروش شده با موzaïek خاک سیمان، کanal ساخته شده با مشخصات مذکور دریند (۴-۲)، با موzaïek های خاک سیمان پوشش داده شد و سطح کanal

تشهای خمشی واردہ از طرف نیروهای خارجی را تحمل نمایند.

۳-۶- ضریب زبری کانال مفروش شده با موزائیک خاک سیمان

ضریب زبری کانال مذکور بطور مستقیم و با استفاده از رابطه

مانینگ با معلوم بودن ابعاد کانال و مشخصات هیدرولیکی جریان تعیین گردید. مقدار این ضریب بالنجام آزمایش با تکرارهای مناسب حدود $13/0$ محاسبه گردید. این مقدار در مقایسه با ضریب زبری اکثر روش‌های پوشش کم بوده و لذا قابلیت انتقال کانالهای مفروش شده با موزائیک خاک سیمان نیز بالا خواهد بود.

نتایج و بحث

براساس مجموعه نتایج بدست آمده از کل آزمایشهای انجام شده در این تحقیق نتیجه گیری و توصیه‌های زیر بعمل می‌آید.

۱- افزایش سیمان به خاک باعث بهبود و تقویت خواص مهندسی آن می‌گردد و برای هر خاکی با بافت معین یک مقدار سیمان به عنوان درصد سیمان بهینه که با آن درصد، مخلوط حاصل تمام معیارهای مورد نیاز جهت کاربرد بعنوان یک ماده ساختمانی را تأمین می‌نماید، قابل تعیین می‌باشد. این مقدار سیمان متناسب با کیفیت خاک از ۵ تا ۱۵ درصد متغیر می‌باشد. لذا با تعیین درصد سیمان بهینه برای یک نوع خاک می‌توان از مخلوط خاک سیمان حاصل برای اهداف تثیت شیب خاکریزها، تثیت پی‌ها، تثیت قشر اساس و زیر اساس جاده‌ها و همچنین پوشش انها و مخازن آبیاری استفاده نمود.

۲- شوری خاک یک عامل محدودکننده برای تثیت با سیمان می‌باشد. لذا در طرح مخلوط خاک سیمان بایستی قبل از انجام هر نوع آزمایشی نمونه از نظر شیمیائی تجزیه شده و اثر شوری در مشخصات مکانیکی مخلوط خاک سیمان سخت شده مورد ارزیابی قرار گیرد.

۳- بر اساس نتایج بدست آمده در این تحقیق افزایش ۵ درصد سیمان به خاک میزان نفوذپذیری آنرا به $10/0$ تقلیل داده و مخلوط حاصل حتی در برابر اعمال تنش‌های برشی بیشتر از تنش‌های متعارف انواع پوشش، مقاوم به فرسایش می‌باشد. این موضوع به ویژه در پوشش کانال‌های آبیاری حائز اهمیت می‌باشد.

۴- بر اساس نتایج آزمایشهای انجام شده، مشخص گردید که مخلوط‌های خاک سیمان حتی با مقدار سیمان کمتر از درصد بهینه در برابر ذوب و یخ‌بندان و تر و خشک شدن‌های مکرر از مقاومت


نفوذپذیری خاک سیمان را برای یک خاک لوم رسی با ۹ درصد سیمان، حدود ۲ لیتر در متر مربع در روز گزارش کرده است (۵).

۳-۴- فرسایش پذیری

آزمایش تعیین میزان فرسایش پذیری پوشش کانال که بر اساس جمع آوری و اندازه گیری وزن ذرات فرسایش یافته استوار بود، بدین ترتیب انجام گرفت که آب به مدت 40 روز و با دبی 30 لیتر در ثانیه در کانال جریان داده شده و در پایان این مدت ملاحظه گردید که مقدار ذرات رسوب یافته در حوضچه انتهای کانال بسیار اندک و تقریباً نزدیک به صفر است که البته این موضوع یعنی عدم ایجاد فرسایش در سطح کانال به صورت مشاهده‌ای نیز قابل رویت بود. این در حالی است که شیب طولی کانال ساخته شده خیلی بیشتر از شیب معمول در کانالهای آبیاری می‌باشد، لذا با اطمینان می‌توان گفت که کانالهای پوشش شده با موزائیک خاک سیمان حتی در شیوه‌ای زیاد (تشهای برشی زیاد) هم مقاوم به فرسایش می‌باشند (۱ و ۲). لذا در طرح هیدرولیکی کانالها می‌توان از روش حداقل سرعت مجاز استفاده نمود.

۳-۵- نتایج آزمایش مقاومت خمشی

مقاومت خمشی موزائیکهای خاک سیمان با مقادیر مختلف سیمان مطابق آنچه که قبل اشاره شده است تعیین گردید. شکل شماره (۸) نتایج حاصله از آزمایش فوق را نشان می‌دهد. با توجه به شکل مذکور ملاحظه می‌گردد که موزائیکهای خاک سیمان حتی با مقادیر سیمان کمتر از سیمان بهینه، از مقاومت خمش نسبتاً خوبی برخوردار می‌باشند و براحتی در طول دوره برهه برداری می‌توانند



— شکل ۸ - مقاومت خمشی موزائیکهای خاک سیمان —

ماشین آلات جهت متراکم نمودن مخلوط خاک سیمان در محل مشکل و یا غیر ممکن باشد می توان از قطعات پیش ساخته آن برای پوشش کانالها استفاده نمود.

با عنایت به موارد یاد شده استفاده از موzaئیک خاک سیمان

میتواند بعنوان یک گزینه مناسب برای پوشش کانالهای آبیاری مطرح شود. بدیهی است که استفاده از این روش نیز مثل سایر روش‌های متداول باید بر اساس شرایط و امکانات موجود و جنبه‌های اقتصادی و اجتماعی و فنی پروژه صورت گیرد.

بسیار خوبی برخوردار می باشند. لذا انتظار می رود که مخلوط های سیمان پذیرفته شده بر اساس استاندارهای مربوطه (بویژه استانداردهای ذوب و یخband و تر و خشک شدن) از عمر کافی (۱۰ تا ۱۵ سال) برخوردار باشند.

۵- نتایج رضایت‌بخش آزمایش‌های تعیین میزان نفوذ‌پذیری و فرسایش پذیری کanal مفروش شده با موzaئیک‌های پیش ساخته خاک سیمان نشان دادند که این ماده تمام معیارهای مورد نیاز جهت پوشش کانالهای آبیاری را به نحو مطلوبی تامین می کند. لذا در مواردیکه استفاده از

REFERENCES

مراجع مورد استفاده

- ۱- رحیمی، ح. و عباسی، ن. ۱۳۷۴. «استفاده از موzaئیک خاک سیمان برای پوشش کانالهای آبیاری». مؤسسه تحقیقات فنی مهندسی کشاورزی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی.
- ۲- رحیمی، ح. و خیراندیش، خ. و عباسی، ن. ۱۳۷۴. «بررسی پایداری بلانکت و بلوکهای خاک سیمان در برابر امواج». مؤسسه تحقیقات فنی مهندسی کشاورزی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی.
- 3- FAO, 1977. "Irrigation canal lining", Food and Agriculture Organization of the United Nations Rome.
- 4- USBR, "Soil-cement slope protection" Department of the Interior , U. S. Bureau of Reclamation, Design Standards Embankment Dams Chapter 17.
- 5- Khair, A. 1988 "Soil-cement tiles for lining small canals" Ph.D . Thesis. University of Newcastle Upon Tyne, UK.
- 6- ACI, 1990. "State - of - the - Act Report on soil-cement" ACI. Materials Journal, July-August.

Physical and Mechanical Characteristic of Soil - Cement Tiles as Canal Lining

H. RAHIMI AND N. ABBASSI

professor College of Agriculture , University of Tehran Iran and Research Asistant,
Technic Agri.Eng.Res.Inis. Karaj .Iran

Accepted 17. June 1998

SUMMARY

Several materials such as rigid, flexible, soil sealants and stabilizers, have been used for irrigation canal linings, each having its different advantages and disadvantages. In this research, physical and mechanical properties of soil-cement tiles for canal lining have been investigated. For this purpose, several proportions of soil mixed with different percentages of Portland cement have been made and shaped in the form of tiles, using a hydraulic compression machine. The tiles were pressed to achieve the maximum dry density, with a final size of $30 \times 20 \times 5$ cm. The durability, as well as mechanical properties of the material were checked according to ASTM standards, those tiles which passed the tests were used for further investigation as canal lining. A laboratory trapezoidal canal section with a length of 10 m, bottom width of 20 cm, side slope of 1:1.5 and longitudinal slope of 0.5% having a discharge capacity of 30 lit./sec. was constructed and lined by soil - cement tiles. The rate of seepage through the lining and its erosion were measured after 240 hours of flow in the canal. The final results showed that the seepage rate was as low as $0.0015 \text{ m}^3/\text{m}^2/\text{day}$, showing no indication of erodibility. The overall results of the research proved the possibility of making and using soil-cement tiles as canal lining and its excellent behaviour against water flow. Finally, it was concluded that soil - cement tiles can be used as a cheap canal lining, where the good quality coarse grained materials are not available.

Keywords: Soil , Cement & Canal Lining

استفاده از موزائیک خاک سیمان برای پوشش کانالهای آبیاری

حسن رحیمی و نادر عباسی

پر تیب استاد گروه آبیاری دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران و

کارشناس ارشد مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی

تاریخ پذیرش مقاله ۷۷/۳/۲۷

خلاصه

برای پوشش کانالهای آبیاری، روشهای متعددی نظیر پوشش‌های سخت، انعطاف پذیر، خاکی و استفاده از ثبت‌کننده‌های شیمیائی پیشنهاد گردیده اند که هر کدام مسائل فنی و اقتصادی خاص خود را دارا می‌باشد. در این تحقیق استفاده از موزائیک‌های خاک سیمان با ابعاد $5 \times 30 \times 20$ سانتی‌متر برای پوشش کانالهای آبیاری مورد مطالعه و تحقیق قرار گرفته است. بدین منظور ابتدا موزائیک‌های از خاک و با درصد بهینه سیمان و آب ساخته شدند و سپس یک کanal آزمایشگاهی با سطح مقطع ذوزنقه‌ای با عرض کف ۲۰ سانتی‌متر، شیب شیروانی $1/5:1$ ، شیب طولی $5/0\%$ و با طول مفید ۱۰ متر ساخته و با موزائیک‌های خاک سیمان پوشش داده شد. کanal مذکور طوری ساخته شده است که میزان نفوذپذیری و فرسایش پذیری کanal بطور مستقیم قابل اندازه‌گیری می‌باشد. براساس آزمایش‌های انجام شده، میزان نفوذپذیری کanal در حدود $1/5$ لیتر در متر مربع در روز اندازه‌گیری شد و همچنین میزان فرسایش پذیری آن بسیار اندک و غیرقابل اندازه‌گیری بود، که البته این موضوع به صورت مشاهده‌ای نیز مورد تأیید قرار گرفت (۱). نتایج بدست آمده نشان دادند که کanal پوشش شده با موزائیک خاک سیمان، با میزان نفوذپذیری بسیار اندک و مقاوم به فرسایش بودن، عملکرد رضایت‌بخشی مخصوصاً در جاهانی که آب آبیاری بسیار سران و یا مصالح سنگی مناسب (شن و ماسه) جهت پوشش موجود نمی‌باشد، خواهد داشت.

واژه‌های کلیدی: خاک سیمان، پوشش کanal و کانالهای آبیاری

در ایران عمدتاً از پوشش بتی که گرانترین نوع می‌باشد، استفاده می‌شود که غالباً بدلیل عدم توجه به مسائل بستر کanal و عدم بهره‌برداری و نگهداری مناسب، علاوه بر صرف هزینه‌های زیاد، هدف اصلی طرح یعنی کاهش تلفات آب و افزایش راندمان آبیاری زیر سؤال قرار گرفته است. در حالیکه در بسیاری از موارد استفاده از پوشش‌های ساده، ارزان قیمت، سهل الاجرا و با عمر کمتر، اقتصادی تر از پوشش‌های با کیفیت بالا و پر هزینه با اجرای ناقص، غلط و ناپایدار می‌باشد. در این راستا استفاده از مصالح محلی و خاک بعنوان یکی از متداول‌ترین و ارزانترین ماده ساختمانی از اهمیت خاصی برخوردار خواهد بود. اصولاً استفاده از خاک برای مقاصد یاد شده به دلیل

مقدمه

در چند دهه اخیر متناسب با پیشرفت تکنولوژی و بر اساس نیازهای اجرایی انواع مختلف پوشش کanal مورد استفاده قرار گرفته است. بدینهی است که با توجه به ویژگیهای هر یک از انواع پوشش کanal، مورد کاربرد آنها، تابع وضعیت موجود بوده و عوامل متعددی بر انتخاب آنها مؤثر می‌باشد. مشخصات فنی خاک بستر کanal، توپوگرافی مسیر، میزان آبیندی مورد نیاز، وجود نیروی انسانی و ماشین آلات مناسب و جنبه‌های اقتصادی از جمله عواملی هستند که در انتخاب نوع پوشش مؤثر می‌باشند. علیرغم تنوع در کیفیت انواع پوشش‌های متداول در دنیا،

ساختن موزائیکهای خاک سیمانی با ابعاد $۲۰ \times ۳۰ \times ۵$ سانتیمتری و اجرای کanal در مقیاس بزرگ ادامه یافت که نتایج حاصله در ادامه خواهد آمد.

۲- روش تحقیق

به منظور انجام این تحقیق ابتدا یک نوع خاک با بافت و کیفیت شیمیائی معمول از منطقه کرج و یک نمونه دیگر با کیفیت شیمیائی نامناسب (شور) به منظور بررسی اثر کیفیت شیمیائی و شوری خاک در کیفیت خاک سیمان از منطقه اشتهراد انتخاب و مورد آزمایش های شناسائی و تفصیلی قرار گرفتند.

۲-۱- آزمایشهای شناسائی

مشخصات فیزیکی، مکانیکی و شیمیائی نمونه های مورد مطالعه، بر اساس آزمایشهای استاندارد موجود تعیین گردیدند. آزمایشهای انجام شده در این تحقیق عمدتاً بر اساس استانداردهای ASTM بوده و در مواردیکه از سایر استانداردها استفاده شده به آن اشاره خواهد شد. جدول شماره (۱) نتایج آزمایشهای شناسائی و طبقه بندي نمونه ها را نشان میدهد. بر اساس جدول مذکور حد روانی و دامنه خمیری نمونه های مورد آزمایش به ترتیب کمتر از ۵۰ و ۲۵ درصد می باشند و در نتیجه بر اساس شواهد موجود، محدودیتی از نظر خواص خمیری نمونه ها، جهت تثیت با سیمان وجود ندارد. اما در مورد نمونه اشتهراد که هدایت الکتریکی (درجه شوری) آن زیاد می باشد این احتمال وجود دارد که در اثر کش های شیمیائی، خاک سیمان ساخته شده، عملکرد ضعیفی را از خود نشان دهد. معذلک به منظور تعیین کم و کیف این موضوع آزمایشهای تفصیلی بر روی هر دو نمونه انجام گرفت.

طبقه بندي نمونه ها بر اساس سیستم یونیفايد صورت گرفت که بر اساس آن نمونه خاک کرج از نوع CL-ML و نمونه اشتهراد از نوع CL تشخیص داده شدند که از این به بعد به جای ذکر اسمی

ضعف خواص مهندسی آن با محدودیتهای مواجه می باشد. از این رو تحقیق در زمینه روشهای تقویت خواص مهندسی خاک و استفاده از آن در طرحهای عمرانی مخصوصاً در پوشش کانالهای آبیاری ضروری به نظر می رسد. تثیت خاک با سیمان تکنیکی است که از حدود یک قرن پیش به منظور بهبود خواص مهندسی و پایدار ساختن آن مورد استفاده قرار می گیرد، بطوريکه امروزه مخلوط خاک سیمان به عنوان یک ماده ساختمانی شناخته شده، می باشد.

از خاک سیمان در ابتدا به منظور تثیت قشر اساس و زیر اساس و همچنین ساخت رویه جاده ها استفاده گردیده و نتایج رضایت بخش تجربه فوق باعث شد که تحقیقات گسترده ای در زمینه استفاده از آن در موارد مختلفی نظیر حفاظت شیبهای، مخازن آب، تثیت پی ها و ساخت آجر و بلوک خاک سیمانی برای اهداف ساختمان سازی صورت بگیرد. کاربرد خاک سیمان به منظور پوشش کانالهای آبیاری به دو صورت استفاده از ملات خاک سیمان و خاک سیمان متراکم شده امکان پذیر می باشد (۴ و ۳). طبق تحقیقات و تحقیقات انجام شده خاک سیمان متراکم شده از دوام و کیفیت مطلوبتری نسبت به خاک سیمان خمیری با درصد سیمان یکسان برخوردار می باشد (۵). معذلک اجرای خاک سیمان متراکم شده منوط به استفاده از ماشین آلات سنگین می باشد که در کانالهای کوچک به دلیل عدم مانور پذیری ماشین آلات با محدودیتهای مواجه است.

ابوالخیر در سال ۱۹۸۸ استفاده از قطعات پیش ساخته خاک سیمان برای پوشش کانالهای آبیاری را مطرح نمود. وی یک کanal آزمایشگاهی به طول ۳ متر را با موزائیکهای خاک سیمان به ابعاد $۱۴ \times ۲۹ \times ۲$ سانتی پوشش نمود. و پس از بررسیهای لازم قطعات پیش ساخته خاک سیمان را به عنوان یک روش مناسب برای پوشش کانالهای آبیاری توصیه نمود (۵). در این تحقیق مطالعات وی با

جدول ۱- مشخصات فیزیکی و شیمیائی نمونه های مورد بررسی

| مشخصات نمونه | حدود اتربرگ | | | | طبقه بندي بر اساس سیستم یونیفايد | ω | γ_d | مشخصات شیمیائی | | | | |
|-----------------|-------------|------|------|----|--|----------|------------|----------------|-----|--------------|----------------------------|------|
| | دامنه | حد | حد | حد | | | | EC | pH | درصد اشبع | مدادآلی meq/lit gr/100g | |
| نمونه کرج | ۶ | ۱۸/۵ | ۲۴/۵ | . | CL-ML | ۱۲/۵ | ۱/۸۳ | ۲/۹ | ۸ | ۲۵ | ۳۳ | .۰/۵ |
| نمونه اشتهراد | ۸ | ۲۰ | ۲۸ | | CL | ۱۴ | ۱/۸۵ | ۱۸/۵ | ۸/۹ | ۸۹ | ۴۰ | .۰/۲ |


سخت و پایدار تبدیل شده است. برای ساخت موzaئیک خاک سیمان، مخلوط خاک سیمان در یک قالب با ابعاد مشخص و تارسیدن به ضخامت معین متراکم می‌شود برای انجام این عمل می‌توان از یک نوع جک هیدرولیکی ساده تا دستگاه‌های الکترونیکی پیشرفته استفاده نمود. در این تحقیق که هدف ساخت موzaئیک با ابعاد $5 \times 20 \times 30$ سانتی متر بود، از یک پرس الکترونیکی و یک قالب با ابعاد $20 \times 20 \times 30$ استفاده گردید. بدین منظور ابتدا وزن مقدار مخلوط خاک سیمان مورد نیاز برای ساخت همزمان سه عدد موzaئیک از رابطه شماره (۱) محاسبه گردید و سپس با در نظر گرفتن ضخامت صفحات جداگانه در داخل قالب ریخته شد.

$$m = V (1+\omega) \gamma_d \quad (1)$$

که در آن .

m = وزن یک عدد موzaئیک خاک سیمان بر حسب گرم
 γ_d = دانسیته خشک ماکریم مخلوط خاک با درصد بهینه سیمان بر حسب (g/cm^3)
 V = حجم نمونه بر حسب (cm^3) که در این تحقیق برابر 3000 سانتی متر مکعب بوده است .

ω = مقدار رطوبت بهینه مخلوط خاک سیمان
 مقدار ترکیب اجزاء مخلوط مورد نظر بر اساس رابطه (۱) و با توجه به درصد سیمان محاسبه و پس از اختلاط ، توسط دستگاه پرس در داخل قالب مخصوص متراکم گردید. بدین ترتیب در هر بار عمل دستگاه 3 عدد موzaئیک بطور همزمان ساخته شد. برای خارج ساختن موzaئیکها از قالب ابتدا کفی قالب برداشته شده و با ادامه اعمال فشار موzaئیک‌ها از قسمت تحتانی آن خارج شدند. شکل ۱



شکل ۱ - مراحل مختلف ساخت موzaئیک خاک سیمان

محل نمونه‌ها از علائم مذکور استفاده خواهد شد.

۲-۲- تعیین درصد سیمان و رطوبت بهینه


در تهیه مخلوط خاک سیمان، رطوبت جهت انجام عمل هیدراتاسیون سیمان و تسهیل عمل تراکم مورد نیاز می‌باشد. معمولاً مقدار رطوبت مورد نیاز بر اساس آزمایش تراکم جهت حصول دانسیته خشک ماکریم تعیین می‌شود که این مقدار برای انجام فرآیند هیدراتاسیون سیمان نیز کافی می‌باشد. از آنجائیکه میزان رطوبت بهینه در مخلوط‌های خاک سیمان با مقادیر سیمان مختلف، متفاوت می‌باشد، لذا بایستی برای هر مخلوط با درصد سیمان مشخص، مقدار رطوبت بهینه نظری آن بالاجام آزمایش تراکم تعیین گردد. درصد سیمان بهینه در مخلوط خاک سیمان نیز مقدار سیمانی است که مخلوط خاک سیمان حاصل معیارهای مقاومت فشاری و دوام (مقاومت در برابر عوامل جوی) را تأمین نماید . بر اساس معیارهای استاندارد مقاومت فشاری ، درصد بهینه سیمان مقدار سیمانی است که مخلوط حاصل دارای مقاومت فشاری 7 روزه ، 40 کیلوگرم بر سانتی متر مربع و مقاومت فشاری 28 روزه ، 60 کیلوگرم بر سانتی متر مربع باشد(۶ و ۴).

بر اساس معیار دوام، درصد بهینه سیمان، مقدار سیمانی است که نمونه‌های آزمایشی مورد استفاده در آزمایشهای استاندارد ذوب و یخ‌بندان^۱ و تر و خشک شدن‌های ^۲ مکرر کمتر از 8% افت وزن داشته باشند و مقاومت نمونه در برابر استغراق در آزمایش استاندارد « مقاومت در برابر استغراق ^۳ » بیش از 90 درصد باشد. براساس تعریف، درصد مقاومت در برابر استغراق عبارتست از نسبت مقاومت فشاری نمونه‌هایی که به مدت 7 روز در محیط مرطوب و 7 روز دیگر در داخل آب نگهداری شده‌اند به مقاومت فشاری نمونه‌هایی که به مدت 14 روز در محیط مرطوب ^۴ نگهداری گردیده‌اند.


در نهایت مقدار سیمانی که هر دو معیار یاد شده (چهار آزمایش استاندارد ذکر شده) را تأمین نماید بعنوان درصد بهینه سیمان برای خاک مورد نظر انتخاب می‌شود.

۲-۳- ساخت موzaئیک خاک سیمان

موzaئیک خاک سیمان قطعه پیش ساخته‌ای از مخلوط خاک با مقادیر سیمان و رطوبت بهینه می‌باشد که در اثر تراکم به یک جسم



شکل ۲ - مقطع عرضی کanal آزمایشگاه



شکل ۳ - مقطع طولی کanal آزمایشگاه

سیمان نیز همین مطلب صادق می‌باشد. لذا مقاومت خمی می‌تواند در تعیین ابعاد موzaئیکها مؤثر باشد. همچنین از آنجائی که ممکن است موzaئیکها خاک سیمان در طول زمان بهره برداری از کanal تحت تنشی‌های خمی ناشی از وزن آب و نیروهای خارجی قرار گیرد، لذا بایستی از مقاومت خمی قابل قبولی برخوردار باشند. حداقل مقاومت خمی مورد نیاز برای اهداف پوشش کanal معادل $4/5$ کیلوگرم بر سانتی متر مربع توصیه گردیده است. (۴)

در این تحقیق برای محاسبه مقاومت خمی موzaئیکها خاک سیمان از رابطه (۲) استفاده شده است.

$$\sigma = \frac{3}{2} \cdot \frac{F \cdot L}{b \cdot h^2} \quad (2)$$

که در آن :

σ = مقاومت خمی موzaئیک بر حسب (کیلوگرم بر سانتی متر مربع)

F = نیروی وارد در لحظه شکست نمونه بر حسب کیلوگرم

L, h, b = به ترتیب طول، عرض و ضخامت نمونه بر حسب سانتی متر

- ارائه نتایج

مراحل ساخت موzaئیک خاک سیمان را بطور شماتیک نشان می‌دهد. موzaئیکها خاک سیمان پس از خارج شدن از قالب به منظور عمل آوری در داخل کاینت مرطوب در حرارت 21 درجه سانتی گراد و رطوبت 100 درصد به مدت 28 روز قرار داده شدند.

۲-۴- ساخت کanal آزمایشگاهی

میزان نفوذپذیری و فرسایش پذیری پوشش مورد استفاده در کانالهای آبیاری، از مهمترین مشخصات مهندسی آن محسوب می‌شود. لذا به منظور تعیین مشخصات یادشده برای کanal پوشش شده با موzaئیک خاک سیمان، کanalی با سیستم تعیین و کنترل میزان نشت و فرسایش، ساخته و با موzaئیک خاک سیمان مفروش گردید.

بدین منظور ابتدا کanalی به طول مفید 10 متر، عرض 80 سانتی متر و ارتفاع 50 سانتی متر با سطح مقطع عرضی مستطیلی و شیب طولی 2% ، با آجر و ملات سیمان ساخته شده و سپس کف و دیواره‌های آن با دو لایه قیرگونی پوشانیده شد. بلافاصله بعد از لایه عایق رطوبتی (قیرگونی) روی کف کanal یک لایه شن و ماسه تمیز ریخته شد و موzaئیکها خاک سیمان مستقیماً روی لایه شن (فیلتر) نصب گردیدند. در داخل توode فیلتر یک لوله زهکش جهت جمع آوری و خارج نمودن آب نشت یافته قرار داده شد.

در لایه شن و ماسه ای ضمن ایجاد شیب طولی کف برابر $5/40$ ، سطح مقطع عرضی ذوزنقه ای شکل با شیب شیروانی $1/5:1$ و عرض کف 20 سانتی‌متر با استفاده از موzaئیک‌های خاک سیمان در داخل کanal ایجاد گردید. شکلهای 2 و 3 به ترتیب مقطع طولی و عرضی کanal پوشش شده با موzaئیک خاک سیمان را نشان می‌دهد.

برای اتصال موzaئیکها از ملات خمیری خاک سیمان با 15% سیمان استفاده گردیده است. در انتهای کanal یک حوضچه با ابعاد مناسب جهت ترسیب ذرات فرسایش یافته تعییه گردیده است. بدین ترتیب با جمع آوری ذرات ترسیب یافته، میزان فرسایش پذیری کanal و با اندازه گیری میزان آب خارج شده از لوله زهکش نصب شده در فیلتر کanal، میزان آب نشت یافته از طریق پوشش موzaئیک خاک سیمان قابل تعیین می‌باشند.



۳-۴- تعیین مقاومت خمی موzaئیک خاک سیمان
مقواومت خمی یک جسم معمولاً به عنوان عامل محدود کننده‌ای در تعیین ابعاد آن عمل می‌نماید. در مورد موzaئیک‌های خاک

CL-ML به ترتیب ۱۰ و ۷ درصد می‌باشد. جدولهای (۲ و ۳) مقادیر افت وزن خشک نمونه‌های مورد آزمایش در آزمایشهای استاندارد ذوب و یخ‌بندان و تر و خشک شدن مکرر را نشان می‌دهند. همانطوریکه از جداول مذکور مشاهده می‌شود، میزان افت وزنی در تمامی موارد خیلی کمتر از مقدار افت مجاز (۸%) می‌باشد و این بدان معنی است که مقدار سیمان بدست آمده از معیار مقاومت فشاری، مقاومت لازم در مقابل سیکلهای ذوب و یخ‌بندان و تر خشک شدن‌های مکرر را نیز تأمین می‌نماید. همچنین آزمایش تعیین مقاومت در برابر استغراق به ازای درصدهای مختلف سیمان بر روی نمونه‌های مورد بررسی انجام گرفت که نتایج حاصله در شکل شماره (۶) نشان داده شده است. همانطوریکه در این شکل مشاهده می‌شود درصد بهینه سیمان برای نمونه CL-ML معادل ۱۱٪ می‌باشد ولی



۱-۳ - میزان رطوبت و سیمان بهینه

همانطوریکه قبل نیز اشاره شد، میزان رطوبت بهینه براساس آزمایش تراکم تعیین می‌گردد. این آزمایش بر روی نمونه‌های مورد بررسی با مقادیر مختلف سیمان انجام گردید که نتایج بدست آمده مطابق شکل شماره (۴) می‌باشد. با توجه به شکل مذکور ملاحظه گردید که افزایش سیمان به خاک باعث افزایش درصد رطوبت بهینه مخلوط و کاهش دانسیته خشک ماقریم آن می‌شود.

همچنین برای تعیین درصد بهینه سیمان، آزمایشهای مقاومت فشاری و دوام مطابق آنچه که در بند (۲-۲) اشاره شد انجام گردید. شکل شماره (۵) نتایج آزمایش مقاومت فشاری را نشان می‌دهد. مطابق شکل مذکور درصد بهینه سیمان برای نمونه خاک، CL



شکل ۴ - تاثیر سیمان بر مشخصات تراکمی مخلوطهای خاک سیمان



شکل ۵ - درصد بهینه سیمان بر اساس معیار مقاومت فشاری


حدود ۱۰ روز به منظور تکمیل فرایند هیدراتاسیون سیمان ملات مورد استفاده در بندها پوشانده شد. پس از این مدت کanal به مدت یک ماه پر از آب نگهداری شد تا هر گونه فعل و انفعالات احتمالی روی دهد. سپس کanal خالی شده و فرصت کافی برای خشک شدن کanal و ایجاد ترک های احتمالی ناشی از انقباض داده شد. پس از این مرحله مجدداً کanal پر از آب گردید و میزان نشت نسبت به زمان اندازه گیری شد. شکل شماره (۷) تغییرات میزان نشت از کanal فوق را نسبت به زمان نشان می دهد. همانطوری که از شکل مذکور مشاهده می شود، نفوذ پذیری کanal نسبت به زمان کاهش یافته و به یک حالت ثابت می رسد. در نهایت میزان نفوذ پذیری کanal در حدود ۱/۵ لیتر در متر مربع در روز محاسبه گردید که در مقایسه با سایر روش های پوشش و حتی پوشش های بتی بسیار اندک می باشد. این موضوع با نتایج تحقیقات سایر محققین نیز مطابقت دارد. ابوالخیر مقدار

جدول ۲ - مقاومت افت وزن در آزمایش ذوب و یخنдан


| درصد سیمان نوع خاک | ۵ | ۷ | ۸ | ۱۰ | ۱۲ |
|--------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| نمونه کرج | | ۰/۷ | | ۰/۲ | - |
| نمونه اشتهاد | ۲/۳ | | ۰/۴ | | ۰/۱ |

جدول ۳ - مقادیر افت وزن در آزمایش ترو خشک شدن

| درصد سیمان نوع خاک | ۵ | ۷ | ۸ | ۱۰ | ۱۲ |
|--------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| نمونه کرج | | ۱/۰ | | ۰/۵ | صفر |
| نمونه اشتهاد | ۱/۷ | | ۱/۰ | | صفر |



شکل ۶ - درصد بهینه سیمان بر اساس معیار مقاومت در برابر استغراق



شکل ۷ - تغییرات میزان نشت از کanal پوشش شده با موzaïek خاک سیمان

نمونه CL معیار فوق را تأمین ننموده است.

این موضوع به کیفیت شیمیائی و درجه شوری آن نسبت داده می شود. بدین مفهوم که نمونه هائی که حاوی درصد زیاد سولفات سایر آبیونها و کاتیونهای مضر هستند، خاک سیمان حاصل در اثر فعل و انفعالات شیمیائی عوامل یاد شده تخریب و نهایتاً در برابر استغراق در آب مقاومتی از خود نشان نمی دهند.

البته به منظور اطمینان از مطلب فوق، چند نمونه خاک با کیفیت شور و با میزان هدایت الکتریکی متفاوت انتخاب و مورد آزمایش مقاومت در برابر استغراق قرار گرفتند. مطابق شکل شماره (۶) نتایج بدست آمده مطلب یاد شده را به اثبات رساندند.

نهایتاً با تلفیق نتایج حاصله از کل آزمایشهای مقاومت فشاری و دوام، مقدار ۱۱٪ سیمان بعنوان درصد بهینه سیمان برای نمونه CL-ML تعیین و نمونه CL بعلت تأمین نکردن یکی از معیارهای ضروری از دور آزمایشها خارج گردید.

۳-۳- نفوذ پذیری کanal مفروش شده با موzaïek خاک سیمان به منظور تعیین میزان نفوذ پذیری کanal مفروش شده با موzaïek خاک سیمان، کanal ساخته شده با مشخصات مذکور دریند (۴-۲)، با موzaïek های خاک سیمان پوشش داده شد و سطح کanal

تشهای خمشی واردہ از طرف نیروهای خارجی را تحمل نمایند.

۳-۶- ضریب زبری کانال مفروش شده با موزائیک خاک سیمان

ضریب زبری کانال مذکور بطور مستقیم و با استفاده از رابطه

مانینگ با معلوم بودن ابعاد کانال و مشخصات هیدرولیکی جریان تعیین گردید. مقدار این ضریب بالنجام آزمایش با تکرارهای مناسب حدود $13/0$ محاسبه گردید. این مقدار در مقایسه با ضریب زبری اکثر روش‌های پوشش کم بوده و لذا قابلیت انتقال کانالهای مفروش شده با موزائیک خاک سیمان نیز بالا خواهد بود.

نتایج و بحث

براساس مجموعه نتایج بدست آمده از کل آزمایش‌های انجام شده در این تحقیق نتیجه گیری و توصیه‌های زیر بعمل می‌آید.

۱- افزایش سیمان به خاک باعث بهبود و تقویت خواص مهندسی آن می‌گردد و برای هر خاکی با بافت معین یک مقدار سیمان به عنوان درصد سیمان بهینه که با آن درصد، مخلوط حاصل تمام معیارهای مورد نیاز جهت کاربرد بعنوان یک ماده ساختمانی را تأمین می‌نماید، قابل تعیین می‌باشد. این مقدار سیمان متناسب با کیفیت خاک از ۵ تا ۱۵ درصد متغیر می‌باشد. لذا با تعیین درصد سیمان بهینه برای یک نوع خاک می‌توان از مخلوط خاک سیمان حاصل برای اهداف تثیت شیب خاکریزها، تثیت پی‌ها، تثیت قشر اساس و زیر اساس جاده‌ها و همچنین پوشش انها و مخازن آبیاری استفاده نمود.

۲- شوری خاک یک عامل محدودکننده برای تثیت با سیمان می‌باشد. لذا در طرح مخلوط خاک سیمان بایستی قبل از انجام هر نوع آزمایشی نمونه از نظر شیمیائی تجزیه شده و اثر شوری در مشخصات مکانیکی مخلوط خاک سیمان سخت شده مورد ارزیابی قرار گیرد.

۳- بر اساس نتایج بدست آمده در این تحقیق افزایش ۵ درصد سیمان به خاک میزان نفوذپذیری آنرا به $10/0$ تقلیل داده و مخلوط حاصل حتی در برابر اعمال تنش‌های برشی بیشتر از تنش‌های متعارف انواع پوشش، مقاوم به فرسایش می‌باشد. این موضوع به ویژه در پوشش کانال‌های آبیاری حائز اهمیت می‌باشد.

۴- بر اساس نتایج آزمایش‌های انجام شده، مشخص گردید که مخلوط‌های خاک سیمان حتی با مقدار سیمان کمتر از درصد بهینه در برابر ذوب و یخ‌بندان و تر و خشک شدن‌های مکرر از مقاومت


نفوذپذیری خاک سیمان را برای یک خاک لوم رسی با ۹ درصد سیمان، حدود ۲ لیتر در متر مربع در روز گزارش کرده است (۵).

۳-۴- فرسایش پذیری

آزمایش تعیین میزان فرسایش پذیری پوشش کانال که بر اساس جمع آوری و اندازه گیری وزن ذرات فرسایش یافته استوار بود، بدین ترتیب انجام گرفت که آب به مدت 40 روز و با دبی 30 لیتر در ثانیه در کانال جریان داده شده و در پایان این مدت ملاحظه گردید که مقدار ذرات رسوب یافته در حوضچه انتهای کانال بسیار اندک و تقریباً نزدیک به صفر است که البته این موضوع یعنی عدم ایجاد فرسایش در سطح کانال به صورت مشاهده‌ای نیز قابل رویت بود. این در حالی است که شیب طولی کانال ساخته شده خیلی بیشتر از شیب معمول در کانالهای آبیاری می‌باشد، لذا با اطمینان می‌توان گفت که کانالهای پوشش شده با موزائیک خاک سیمان حتی در شیوه‌ای زیاد (تشهای برشی زیاد) هم مقاوم به فرسایش می‌باشند (۱ و ۲). لذا در طرح هیدرولیکی کانالها می‌توان از روش حداقل سرعت مجاز استفاده نمود.

۳-۵- نتایج آزمایش مقاومت خمشی

مقاومت خمشی موزائیک‌های خاک سیمان با مقادیر مختلف سیمان مطابق آنچه که قبل اشاره شده است تعیین گردید. شکل شماره (۸) نتایج حاصله از آزمایش فوق را نشان می‌دهد. با توجه به شکل مذکور ملاحظه می‌گردد که موزائیک‌های خاک سیمان حتی با مقادیر سیمان کمتر از سیمان بهینه، از مقاومت خمش نسبتاً خوبی برخوردار می‌باشند و براحتی در طول دوره برهه برداری می‌توانند



— شکل ۸ - مقاومت خمشی موزائیک‌های خاک سیمان —

ماشین آلات جهت متراکم نمودن مخلوط خاک سیمان در محل مشکل و یا غیر ممکن باشد می توان از قطعات پیش ساخته آن برای پوشش کانالها استفاده نمود.

با عنایت به موارد یاد شده استفاده از موzaئیک خاک سیمان

میتواند بعنوان یک گزینه مناسب برای پوشش کانالهای آبیاری مطرح شود. بدیهی است که استفاده از این روش نیز مثل سایر روش‌های متداول باید بر اساس شرایط و امکانات موجود و جنبه‌های اقتصادی و اجتماعی و فنی پروژه صورت گیرد.

بسیار خوبی برخوردار می باشند. لذا انتظار می رود که مخلوط های سیمان پذیرفته شده بر اساس استاندارهای مربوطه (بویژه استانداردهای ذوب و یخband و تر و خشک شدن) از عمر کافی (۱۰ تا ۱۵ سال) برخوردار باشند.

۵- نتایج رضایت‌بخش آزمایش‌های تعیین میزان نفوذ‌پذیری و فرسایش پذیری کanal مفروش شده با موzaئیک‌های پیش ساخته خاک سیمان نشان دادند که این ماده تمام معیارهای مورد نیاز جهت پوشش کانالهای آبیاری را به نحو مطلوبی تامین می کند. لذا در مواردیکه استفاده از

REFERENCES

مراجع مورد استفاده

- ۱- رحیمی، ح. و عباسی، ن. ۱۳۷۴. «استفاده از موzaئیک خاک سیمان برای پوشش کانالهای آبیاری». مؤسسه تحقیقات فنی مهندسی کشاورزی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی.
- ۲- رحیمی، ح. و خیراندیش، خ. و عباسی، ن. ۱۳۷۴. «بررسی پایداری بلانکت و بلوکهای خاک سیمان در برابر امواج». مؤسسه تحقیقات فنی مهندسی کشاورزی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی.
- 3- FAO, 1977. "Irrigation canal lining", Food and Agriculture Organization of the United Nations Rome.
- 4- USBR, "Soil-cement slope protection" Department of the Interior , U. S. Bureau of Reclamation, Design Standards Embankment Dams Chapter 17.
- 5- Khair, A. 1988 "Soil-cement tiles for lining small canals" Ph.D . Thesis. University of Newcastle Upon Tyne, UK.
- 6- ACI, 1990. "State - of - the - Act Report on soil-cement" ACI. Materials Journal, July-August.

Physical and Mechanical Characteristic of Soil - Cement Tiles as Canal Lining

H. RAHIMI AND N. ABBASSI

professor College of Agriculture , University of Tehran Iran and Research Asistant,
Technic Agri.Eng.Res.Inis. Karaj .Iran

Accepted 17. June 1998

SUMMARY

Several materials such as rigid, flexible, soil sealants and stabilizers, have been used for irrigation canal linings, each having its different advantages and disadvantages. In this research, physical and mechanical properties of soil-cement tiles for canal lining have been investigated. For this purpose, several proportions of soil mixed with different percentages of Portland cement have been made and shaped in the form of tiles, using a hydraulic compression machine. The tiles were pressed to achieve the maximum dry density, with a final size of $30 \times 20 \times 5$ cm. The durability, as well as mechanical properties of the material were checked according to ASTM standards, those tiles which passed the tests were used for further investigation as canal lining. A laboratory trapezoidal canal section with a length of 10 m, bottom width of 20 cm, side slope of 1:1.5 and longitudinal slope of 0.5% having a discharge capacity of 30 lit./sec. was constructed and lined by soil - cement tiles. The rate of seepage through the lining and its erosion were measured after 240 hours of flow in the canal. The final results showed that the seepage rate was as low as $0.0015 \text{ m}^3/\text{m}^2/\text{day}$, showing no indication of erodibility. The overall results of the research proved the possibility of making and using soil-cement tiles as canal lining and its excellent behaviour against water flow. Finally, it was concluded that soil - cement tiles can be used as a cheap canal lining, where the good quality coarse grained materials are not available.

Keywords: Soil , Cement & Canal Lining